

Caparol Putzgrund

Grund-vopsea diluabil cu apă, cu rol de aderență, destinat aplicări pe suprafețe minerale portante, interioare și exterioare.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	<p>Grund-vopsea pigmentat, cu conținut de nisip de marmură, cu capacitate bună de acoperire și aderență, destinat grunduirii suprafețelor minerale portante, interioare și exterioare.</p> <p>Strat intermediar - punte de aderență - pentru tencuielile pe bază de rășină sintetică, tencuielile pe bază de rășină siliconică, tencuieli pe bază de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), facilitând aplicarea și structurarea acestora.</p> <p>Folosit, în special, în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect. În plus, reduce absorbția de apă a tencuielilor exterioare (diminuează penetrarea apei prin defectele tencuielii structurate în tencuiala brută).</p> <p>Caparol Putzgrund poate fi folosit, de asemenea, ca strat de grund structurat pentru tehnicile de lazurare cu Arte-Lazur și Deco-Lasur și totodată ca strat de grund pentru Capadecor-Putz și Capadecor Calcino-Dekor.</p>
Proprietăți	<p>Rezistent la intemperii, hidrofob, capacitate bună de acoperire, înaltă capacitate de aderență, diluabil cu apă, ecologic și cu miros slab, nuanțabil în sistem ColorExpress.</p> <p>Reacția la foc (combustibilitatea): „neinflamabil” sau „greu inflamabil”, în funcție de sistemul de termoizolație aplicat.</p>
Baza materialului	Dispersie sintetică conform DIN 55945.
Ambalaj/Capacitate recipient	7 kg., 25 kg.
Culoare	Alb
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.
Date tehnice	<p>■ Densitate: 1,59 g/cm³</p> <p>Caparol Putzgrund este nuanțabil cu max. 25 % coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe.</p> <p>Caparol Putzgrund se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.</p>

Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și necesitatea pregătirii lor.



	<p>În funcție de anotimp și temperatură, tencuielile minerale noi și tencuielile brute se lasă neprelucrate, pentru a se usca complet, 2-4 săptămâni.</p>
Diluarea	Se diluează exclusiv cu apă.
Instrucțiuni de aplicare	<p>La exterior, pe suprafețe poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu Optigrund ELF.</p> <p>Pe tencuielile nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund; pe sistemele de termoizolație se va utiliza AmphiSilan-Putzfestiger.</p> <p>La interior, pe suprafețele moi de gips sau plăci de gips (gips-carton) se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. Pe suporturile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob. Pe suprafețele portante, normal absorbante, Caparol Putzgrund se aplică fără a fi necesară o grunduire preliminară.</p> <p>Ca și grund, respectiv strat intermediar, reglarea consistenței de lucru se poate face cu maxim 10% apă. În cazul în care, ulterior se aplică tencuieli colorate pe bază de rășini sintetice, pe bază de rășini siliconice, de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), Caparol Putzgrund se nuanțează în culoarea stratului final.</p>
Consum	Pe suprafețe netede cca. 200-250 g/m ² în funcție de substrat și aplicație. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer.
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. La temperaturi mai scăzute, timpul de uscare se prelungeste.
Unelte	Caparol Putzgrund se poate aplica cu rola, pensula sau cu aparate adecvate de pulverizare. Curățarea echipamentului se face cu apă, imediat după utilizare.
Notă	<p>Caparol Putzgrund nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulare de apă.</p> <p>La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanțe aromatice și cu miros redus.</p> <p>Compatibilitate: Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Caparol Putzgrund se nuanțează numai cu CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) și Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe sau în sistem ColorExpress. Nu se amestecă cu alte materiale.</p>

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.
Cod produs Vopsele și lacuri	M-GP01
Compoziție	Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți
Consultanță tehnică	<p>În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.</p> <p>În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.</p>
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. R13 · Ediție: Martie 2010

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro