

Ceresit

CT 29

Ediția
IULIE
2009

Mortar pentru tencuieli fine (tinci)

Masă de șpăclu minerală, pentru finisarea tencuielilor tradiționale și pentru executarea de tencuieli fine la exterior și interior

CARACTERISTICI

- permeabilitate la vapori
- rezistență la cicluri îngheț-dezgheț
- aderență bună la suprafețe
- armare internă cu fibre
- pentru grosimi între 3-10 mm

DOMENII DE UTILIZARE

Tinciul Ceresit CT 29 este utilizat la finisarea tencuielilor tradiționale, la interiorul sau exteriorul clădirilor. De asemenea, se utilizează la netezirea suprafețelor tencuite și la umplerea unor neregularități mai pronunțate ale acestora.

Proprietățile tinciului Ceresit CT 29 fac posibilă aplicarea finisajelor din glet la pereți și tavane, acoperind complet asperitățile tencuielii tradiționale. Datorită bunei aderențe, produsul se poate aplica atât pe tencuieli rugoase cât și pe tencuieli drâscuri și pe suprafețele betoanelor atât pe suprafețe verticale cât și pe suprafețe orizontale.

Ceresit CT 29 se poate utiliza și la nivelarea stratului suport înainte de executarea lucrărilor clasice de tencuială și la lucrări mărunte de zidărie.

Pentru obținerea de suprafețe foarte netede la interior se recomandă aplicarea sistemului de gleturi Ceresit CT 126 în combinație cu Ceresit CT 127.

La exterior, pentru obținerea de suprafețe netede în vederea acoperirii cu vopsea, se recomandă aplicarea gletului Ceresit CT 227.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CT 29 poate fi utilizat la suprafețe rezistente, rugoase și lipsite de substanțe antiaderente. Astfel, se vor îndepărta urmele de bitumuri, grăsimi, diverse pulberi, straturile de zugrăveală existente.

Suprafețele suport uscate și puternic absorbante, (tencuielile vechi) se vor amorsa cu Ceresit CT 17.

Tencuielile proaspete și cele cu absorbție redusă se vor umezi foarte bine înainte de aplicarea masei de șpăclu.



MOD DE APLICARE

Conținutul ambalajului se va presara în cantitatea măsurată de apă curată, rece, și se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu paleți, până la obținerea unei mase uniforme, fără aglomerări.

Materialul se va întinde pe stratul suport pregătit în prealabil cu o drâscă metalică. Finisarea se va executa cu o placă de poliuretan sau polistiren.

Pentru umplerea denivelărilor mai mari, cantitatea de apă de preparare va fi redusă în scopul obținerii unei consistențe mai vâtoase. După uscarea reparațiilor se va nivela cu material preparat la consistența normală.

Notă:

Lucrările vor fi executate în condiții uscate, la o temperatură a aerului și a suportului de la 5°C la 30°C.

Toate datele și informațiile prezentate sunt obținute la o temperatură de 20°C și o umiditate relativă de 60 %. În alte condiții pot apărea unele modificări cu privire la perioada de priză. CT 29 conține ciment iar după amestecul cu apă are loc o reacție alcalină. De aceea, se recomandă evitarea

contactului cu pielea și ochii. În cazul în care s-a produs contactul accidental cu ochii, aceștia se vor spăla cu apă din abundență și se va consulta un medic.

NOTĂ

Finisajele executate cu Ceresit CT 29 trebuie ferite de o uscare prea rapidă prin pulverizare ușoară cu apă, prevenirea și de asemenea trebuie ferite de uscarea forțată prin crearea de curenți de aer.

La exterior se va evita aplicarea pe suprafețe aflate în bătaia razelor soarelui iar stratul executat se va feri de ploaie sau de uscare rapidă prin folosirea de plase de protecție pentru schelă.

Prezentele instrucțiuni de folosire stabilesc limitele de utilizare a produsului și modul recomandat de desfășurare a activității, dar ele nu pot înlocui în nici un caz calificarea și pregătirea executantului lucrării. În afara recomandărilor prezentate, lucrarea va fi executată în conformitate cu normele de aplicare în vigoare precum și cu regulile de protecție a muncii.

Producătorul garantează calitatea produsului dar nu poate influența condițiile și modul lui de utilizare. În cazul unor situații neclare (atipice) se recomandă efectuarea unor încercări proprii de utilizare a produsului.

Astfel, condițiile specifice obiectului dar și utilizarea corectă și în acest fel de succes a produselor noastre nu se află în sfera noastră de influență. Din acest motiv în caz de dubii însușirea produsului trebuie verificată prin experiențe proprii. Răspunderea legală nu poate rezulta nici din indicațiile acestei fișe de observații și nici din consilierea orală. În caz de nelămuriri trebuie să solicitați consiliere.

Prin apariția acestei fișe tehnice de observații toate cele anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Până la 12 luni de la data fabricației în medii uscate în ambalajul original, nedesfăcut.

AMBALARE

Saci de hârtie de 25 kg.

DATE TEHNICE

Bază:	Amestec de ciment cu substanțe minerale și modificatori
Densitate:	aprox. 1,5 kg/dm ³
Proporțiile amestecului:	5,5 – 6,2 l apă/25 kg praf
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +30°C
Aderență :	> 0,2 N/nm ²
Consum orientativ:	1,8 kg/m ² /mm grosime strat

Birouri:

Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro

