

Thomsit

P 685

Adeziv flexibil monocomponent pentru parchet

Adeziv pentru lipirea parchetului masiv și prefinisat

CARACTERISTICI

- protejază suportul împotriva forțelor tăietoare
- rezistență de durată a lipirii
- lipire elastică de durată
- izolare fonică 12 dB
- nu necesită amorsare pentru cele mai multe suporturi
- ideală pentru sistemele de șapă uscate
- folosește tehnologia SiCure® Technology*
 - incredibil de ușor de utilizat
 - nu rămâne pe mâini
 - petele se îndepărtează ușor
 - fără apă sau solvent

*patent înregistrat

DOMENII DE UTILIZARE

Emisii foarte scăzute, adeziv monocomponent pentru lipirea tuturor tipurilor de parchet. Potrivit pentru utilizare pe suporturi absorbante și neabsorbante. Lipirea elastică reduce forțele tăietoare, evitând dezvoltarea tensiunilor forțelor în suport. Alternativă modernă și prietenoasă (user-friendly) la adezivii poliuretani convenționali. Nu este potrivit pentru lipirea parchetului tip "bloc" (woodblock parquet).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suportul trebuie să fie conform standardelor naționale și europene, (exemplu BS CP 5235 & 8204, ATV DIN 18365 'Parquet Installation'). Suportul trebuie: să nu aibă defecte structurale, să nu sune a gol, să aibă rezistențe adecvate la compresiune ($>25 \text{ N/mm}^2$) și întindere, să fie permanent uscat (umiditate $< 2\text{CM}\%$), fără lapte de ciment la suprafață, fără contaminări și urme de adezivi, care ar putea scădea aderența Thomsit P685. Șapele de sulfat de calciu se șlefuiesc cu monodiscul (granulație abraziv 16). Toate suporturile trebuie aspirate. Lipiți parchetul fără amorsare prealabilă. Suporturile neabsorbante, de exemplu plăcile de gresie sau pardoseli tip "terrazzo", trebuie curățate cu un detergent de pardoseală și, dacă este



necesar, șlefuite (sablate). Pentru a vă asigura că sub parchet nu sunt goluri suprafețele trebuie nivelate cu șapele autonivelante Thomsit: DD+, DH maxi, DX, XXL, SL85. Șapele autonivelante se toarnă în gromme minimă de 2mm.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică uniform folosind spatulele: B3, B11 sau B15, funcție de tipul de parchet. Aplicați atât adeziv cât poate fi folosit în timpul de lucru. Asigurați-vă că adezivul este uniform sub lamela de parchet. Evitați lipirea marginilor parchetului. Lăsați un rost de la perete de minim 10mm. Îndepărtați distanțierii după instalare. Evitați circulația pe parchet în timpul lipirii sau 24 ore după aceasta.

INFORMAȚII UTILE

* Pardoselile din lemn cu raportul lățime / grosime defavorabil (exemplu pardoseli laminate de 10mm grosime) și parchetul multistrat prefinisat cu stratul din mijloc de MDF/HDF tind să se curbeze din cauza fluctuațiilor de umiditate (iarnă/vară/iarnă). Adezivul elastic nu poate contracara astfel de efecte. Pentru lipiri rezistente la forțe tăietoare recomandăm Thomsit P625.

* Nu instalați acoperitori de pardoseli la temperaturi sub 15°C și la umidități relative ale aerului mai mari de 75%.

* Curățați sculele și echipamentele cu Thomsit R 733.

* Îndepărtați poșgița de la suprafața adezivului (când se formează, din cauza incorectei depozitări), nu o amestecați în adeziv.

* Îndepărtați urmele proaspete de adeziv cu alcool sau Thomsit R 733.

* Etanșați găleata după utilizare.

SIGURANȚA PRODUSULUI

Riscul pe termen mediu sau lung al unor emisii de substanțe concentrate volatile (VOC) în aerul ambiental este neglijabil.

TERMEN DE VALABILITATE

6 luni în condiții climatice normale.

AMBALARE

Ambalaj: găleți 16kg (33 bucăți/palet).

DEȘURI

Nu aruncați produsul în apă, canalizare sau sol. Reciclați ambalajele curățate și dechise. Întrebați în legătură cu codul conform Catalogului European pentru Deșuri (European Wastes Catalogue - EAK).

INFORMAȚII TEHNICE

De ținut cont la aplicare:

1. Datele tehnice ale celorlalte produse Thomsit.
2. Normativele și regulamentele naționale și ale organizațiilor profesionale.
3. Instrucțiunile producătorului de pardoseli în legătură cu instalarea acoperitorilor.

DATE TEHNICE

Vâscozitate:	pastă
Culoare:	bej
Densitate:	1.55 kg / litru
Consum parchet mozaic Lamele întrețesute de parchet cu spatula B 3:	750 - 900 g/mp
Parchet lamelar parchet multistrat parchet prefinisat cu lungimi până la 1200 mm cu spatula B 11:	900 - 1.200 g/mp
Formate mari (exemplu parchet: masiv/multistrat/prefinisat) cu spatula B 15:	1.100 - 1.400 g/mp
Țimp de lucru :	30 - 45 minute
Circulabil:	24 ore
Lucrări de rașchetare:	cel mai devreme după 24 de ore, 48 ore pentru suporturi neabsorbante
Temperatură de transport și depozitare:	0°C până la 50°C
Izolare fonică:	12dB

Informația conținută mai sus este generală și nu este potrivită oricărei suprafețe suport, proiect sau sistem. Informația se bazează pe experiența noastră acumulată până azi și pe rezultatele unor continue și atente teste. Variatele condiții și metode de utilizare vor influența aplicarea acestui produs.

Performanța optimă a produsului depinde de judecata profesională a utilizatorului și a conformității ei cu: practica comercială, standardele aplicabile și codurile de practică, care sunt factori în afara controlului nostru. Aplicarea, folosirea și prelucrarea produselor noastre se realizează în afara posibilității noastre de control și supervizare și reprezintă exclusiv responsabilitatea dumneavoastră. Apariția acestei fișe tehnice Thomsit face ca informația anterioară referitoare la produs să devină perimată.



Henkel România S.R.L.

Birouri:

Școala Herăstrău Business Center, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, București, 014134,
Tel: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură Km 26, nr. 12, Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, Tel: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09

Contact vânzări:

Tel: 0745.113.228, e-mail: thomsit.romania@ro.henkel.com

www.thomsit.ro

Thomsit

Henkel

BAUTECHNIK