

Caparol Tiefgrund

Grund special diluabil cu apă, fără solvent, pentru interior și exterior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	<p>Caparol Tiefgrund este un grund special, nepigmentat, concentrat, pe bază acrilică, cu o excelentă capacitate de penetrare, destinat egalizării suporturilor minerale solide (fixe), interioare și exterioare, ce sunt puternic sau neuniform absorbante.</p> <p>Caparol Tiefgrund este deosebit de bun în pregătirea suprafețelor poroase, absorbante, cum sunt: tencuielile, plăcile de gips-carton, cărămizile nearse, suprafețe interioare de B.C.A., zidăriile aparente din cărămidă/bolțari de var cu nisip.</p> <p>Suprafețele dense (compacte), netede, cum sunt tencuielile de gips sau plăcile de construcție din gips se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau Caparol-Haftgrund.</p>
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ cu miros slab ■ concentrat ■ înaltă capacitate de penetrare ■ ușor de aplicat ■ consolidează stratul suport
Baza materialului	Dispersie apoasă modificată, pe bază de rășină sintetică.
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 lt., 10 lt.
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.
Date tehnice	■ Densitate: 1,0 g/cm ³ .

Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și necesitatea pregătirii lor.
Diluarea	Cu apă.
Instrucțiuni de aplicare	<p>Pe suprafețele normal absorbante grundul se aplică diluat în proporție de până la 1:2 părți apă, bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Pe suporturile puternic absorbante, Caparol Tiefgrund se aplică diluat în proporție de până la 1:3 – 1:4 părți apă, chiar de mai multe ori, "ud pe ud", până la saturația totală a suportului.</p> <p>Aplicarea cu rola sau prin pulverizare este posibilă pe suprafețele unde este necesară numai o grunduire normală, ca punte de aderență, pentru vopsiri ulterioare.</p> <p>Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.</p>



Consum	Cca. 50-200 ml/m ² , în funcție de procedeul de aplicare, gradul de diluție și de absorbție a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer.
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. La temperaturi mai scăzute, timpul de uscare se prelungește.
Unelte	Pentru a se obține o consolidare a suprafețelor, se aplică cu pensula sau bidineaua, saturat și bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau cu aparate de pulverizat cu presiune înaltă este mai puțin recomandată. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 60° Duză: 0,029" Presiune la pulverizare : 50 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.
Notă	Caparol Tiefgrund nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.
Cod produs Vopsele și lacuri	M-GF01
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentării noastre comerciale. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. R10 · Ediție: Martie 2010

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro