

Ceresit

BT 26

Grund "Allweather"

Amorsă pe bază de cauciuc și bitum, diluabilă cu apă folosită ca grund pentru membranele de etanșare, fâșiile de etanșare și benzile de fixare

CARACTERISTICI

- poate fi pus în operă până la -5° C
- pentru suprafețe de bază umede și reci
- îmbunătățește aderența
- se usucă rapid
- inodor

DOMENII DE UTILIZARE

Grund BT 26 "Allweather" este un grund valoros din cauciuc și bitum, diluabil cu apă, pentru îmbunătățirea aderenței membranelor BT 21 "Allweather" autoadezive, puse în operă la rece, pentru fâșiile de etanșare BT 23 "Allweather" și benzile de fixare Ceresit CA 21, 23.

Utilizare la interior și exterior:

Pe toate suprafețele de bază minerale, absorbante (ca de exemplu beton, tencuială, B.C.A., zidărie din gresie calcaroasă sau din cărămidă).

- Pentru grunduirea și obținerea aderenței pe plăcile din polistiren extrudat.

Suprafețele metalice ca aluminiu, cupru sau zinc nu au nevoie de grunduire.

- Pentru suprafețe de bază bituminoase, deteriorate de vreme, care necesită asanare.

În cazul pietrelor cu pori mari, de exemplu piatra ponce și piatra Leca, unde se așteaptă o aderență de contact mai mică de 50%, se vor introduce alte sisteme de etanșare, ca de exemplu paste de etanșare pe bază de bitum.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

BT 26 grund "Allweather" se va pune în operă doar pe suprafețe de bază netede, rezistente, fără grăsimi, curate, uscate sau umede. Totodată suprafața de bază trebuie să fie absorbantă, încât grunduirea să se usuce parțial prin absorbția în suprafața de bază.

Suprafețele de bază ude, care se recunosc după o culoare închisă și pelicula de umiditate de la suprafață, se vor trata cu Ceresit CR 65 pastă de izolare împotriva umezelii de pe verso, cu 2 zile înainte.

În cazul suprafețelor de bază ude, în condiții de temperatură sub 0°C nu este posibilă punerea în operă.

Pentru astuparea golurilor și formarea închiderilor peretelui înainte de grunduire se va utiliza mortar de reparații.



Muchiile se reglizează sub formă de scafă cu o rază de cel puțin 4 cm. În cazul zidăriei neregulate cu numeroase denivelări, se va produce o tencuială de egalizare cu mortar de ciment.

Grunduirea finală este posibilă după cca 1 până la 2 zile, în funcție de condițiile climatice și de suprafața de bază.

Toate suprafețele de bază bituminoase rezistente trebuie să fie periate și curățate de praf.

MOD DE APLICARE

Grundul BT 26 "Allweather" este amestecat înainte de întrebuințare cu apă în proporții de volum 1: 1 cu o baghetă de amestecat. Stratul astfel diluat este aplicat pe suprafețele de bază uscate până la 0°C și pe cele umede de până la +5°C.

În cazul temperaturilor mai joase de până la -5°C grundul se aplică nediluat. În cazul suprafețelor de bază cu pori mari, ca de exemplu piatra ponce și elemente cu goluri pentru zidărie, BT 26 nu este diluat înainte de întrebuințare.

Grundul se aplică regulat până la saturație cu bidineaua. În cazul temperaturilor foarte joase trebuie să vă asigurați că suprafața nu prezintă gheață. Pentru lipirea benzii de etansare, grunduirea trebuie să fie complet uscată și să aibă o aderență suficientă pe suprafață. Timpii de uscare completă depind de condițiile climatice și de cele specifice suprafeței, ca de exemplu umiditatea suprafeței de bază, umiditatea relativă a aerului. Valorile sunt redată în datele tehnice. Impuritățile se vor îndepărta încă în stare proaspătă cu apă. Pentru punerea în operă se pot utiliza și pistoale de pulverizat Airless potrivite (de exemplu aparat de pulverizat DeP SBO, furtun HD cu diametru de 10 mm și cca. 25 m lungime, pistol Airless și duză 445 de la firma Desoi/Kalbach).

Observații

BT 26 grund "Allweather" se va pune în operă doar în cazul în care suprafața de bază este uscată iar temperaturile sunt între 5°C și +30°C. Toate datele au fost obținute la o temperatură de +23°C și o umiditate relativă a aerului de 50%. În cazul altor condiții climatice și care țin de suprafața de bază se vor observa modificări ale timpului de uscare, precum și consecințe rezultate din aceasta. În timpul punerii în operă se vor purta mănuși de protecție potrivite. În cazul contactului cu materialul se va clăti bine cu apă. Materialul uscat se va îndepărta cu solvenți, de exemplu cu benzină. În cazul contactului cu ochii se va consulta medicul.

RECOMANDĂRI

Proprietățile amintite se bazează pe experiențe practice și controale tehnice de specialitate. Utilizarea corectă și eficientă a produselor noastre se află în afara domeniului nostru de influență. De aceea se va testa produsul prin probe suficiente.

O aderență cu adevărat perfectă nu poate fi obținută nici din indicațiile acestei fișe tehnice, nici dintr-o asistență tehnică orală.

În cazul în care apar probleme, aveți nevoie de asistență. O dată cu apariția acestei fișe tehnice, cele anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

În încăperi răcoroase, dar nu înghețate, uscate, poate fi depozitat 12 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 10 kg.

DATE TEHNICE

Material de bază: Emulsie apoasă din bitum și cauciuc cu substanțe de umplere minerale

Densitate: 1,13 kg/dm³

Rezistență la temperatură (întărit): -25° C până la +120° C

Rezistență la îngheț: -5° C

Solvent: apă (1 : 1 părți de volum)

Raport de diluare: vezi capitolul despre punerea în operă

Temperatură de punere în operă: -5° C până la +30° C

Timp de uscare completă:

Timpii de uscare sunt dependenți de condițiile climatice și de cele legate de suprafața de bază

clima	temp./umiditate suprafața de bază	timp de uscare completă
uscată:	20°C / 80% din suprafață	1 oră
	5°C / 80% din suprafață	3 ore
	5°C / 95% din suprafață	6 ore
	-5°C / 80% din suprafață	6 ore
umedă (50% saturație):	20°C / 80% din suprafață	2 ore
	5°C / 80% din suprafață	6 ore
	5°C / 95% din suprafață	1 zi
	-5°C / 80% din suprafață	1 zi
Rezistență la intemperii:	după cca. 1-3 ore	
Consum:	în funcție de utilizare cca. 150 până la 300 g concentrat/m ²	

Produs agrementat tehnic la ICECON BUCUREȘTI
cu nr. AT 016-03/181 - 2006

Birouri:

Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro

