

# Akryl

## Acrilat pentru reparații

### CARACTERISTICI

- După aplicare se poate vopsi
- Conține apă, fără solvent inflamabil
- Plastico - elastic
- Aderă și pe suprafețe umede, absorbante

### DOMENII DE UTILIZARE

- Închiderea rosturilor la tocurele de ferestre și uși
- Etanșarea tocurelor, jaluzelelor, a pervazurilor și a treptelor de scări
- Chituiră fisurilor din tencuială și zidărie, atât în interior, cât și în exterior
- Închiderea rosturilor din beton
- Îmbinarea colțurilor
- Peste acesta se poate gletui și se poate vopsi cu orice vopsele sau lacuri

### PREGĂTIREA SUPRAFETEI DE BAZĂ

Suprafețele de contact trebuie să fie curățate de praf, rugină, ulei sau alte impurități. Fără primer, poate fi aplicat pe suprafețe de aluminiu eloxat. Se poate aplica și pe suprafețe puțin umede. În cazul lacurilor, materialelor plastice sau a altor suprafețe decât cele amintite mai sus se vor face testări preliminare.

### MOD DE APLICARE

Se recomandă folosirea pistolului manual sau a celui cu aer comprimat. În cazul rosturilor de la racordurile care nu sunt expuse la mișcări sau deplasări se recomandă o etanșare de minim 5 mm. Rosturile se vor umple complet și fără incluziuni de aer. Denivelările se pot corecta cu șpaclul sau pensula. Fie sculele, fie suprafețele, se vor umezi în prealabil. Rostul proaspăt umplut va fi protejat de apă sau ploaie până când suprafața s-a întărit.

Produsul nu se va folosi la rosturile expuse în permanență la acțiunea apei: bazine de înot, recipiente de apă. Pentru spălarea resturilor proaspete se va utiliza apă. Vom avea grijă ca produsul din rost să nu fie spălat cu apă. Sculele se vor spăla imediat după utilizare, cu apă.

### RECOMANDĂRI

Ceresit Akryl nu se va utiliza pentru: rosturile de dilatare la construcțiile supraterane, subacvatice, expuse în permanență la apă (de ex. domeniul sanitar, pavele în exterior). Prepararea nu se va face la o temperatură de sub +5°C. Sculele utilizate se vor spăla imediat cu apă.

# Ceresit



### DATE TEHNICE

Duritate:	Shore A: cca 30
Densitate:	cca 1.60 g/cm <sup>3</sup>
Rezistența la temperatură:	-30°C până la +80°C (după întărire)
Temperatura optimă de aplicare:	+5°C până la +40°C
Formarea peliculei:	cca 25 min.
Timp de întărire	2.5 mm/zi

Consum orientativ :

Dimensiunea rostului:	ml	Metru liniar
Rost 3 X 5 mm	15	20
Rost 6 X 6 mm	36	8
Rost 10 X 10 mm	100	3
Rost 20 X 20 mm	200	1.5

### DEPOZITARE

Temperatura minimă este de +2°C. Produsul se va păstra în locuri răcoroase și uscate. Timpul de depozitare în ambalajul original este de 18 luni.

### CULOARE

Alb

### AMBALARE

280 ml